



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk  
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk  
Tel: +31-180-410888  
Fax: +31-180-410038  
E-Mail: [info@pakor.nl](mailto:info@pakor.nl)  
Internet: [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl)

## TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

# Decofloor WD

### KENMERKEN

- *stuijfrij*
- *Goede aanhechting op lichtvochtige ondergronden*
- *Stofbindend*
- *Eenvoudig en snel aan te brengen*
- *Water verdunbaar*
- *Groot penetratie vermogen*
- *Hoog vaste stof gehalte >60%*
- *Oplosmiddelvrij*
- *Lange potlife*
- *Gunstige prijs*

### TOEPASSING

Decofloor WD wordt toegepast als hechtlaag onder de Decofloor vloer- en wandsystemen. Verder kan de Decofloor WD gebruikt worden als perfecte stofbinder op vloeren en wanden waar stofoverlast ongewenst is.

### SAMENSTELLING

Oplosmiddelvrij en onge vuld tweecomponenten product op basis van gemodificeerde water emulgeerbare epoxyharsen

### EIGENSCHAPPEN

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • Soortelijk gewicht     | ca. 1,0 kg/liter   |
| • Standaardkleur         | wit, transparant na doorharding                          |
| • hechting               | uitstekend op de meeste schone en droge bouwmaterialen . |
| Beton                    | >1,5 N/mm <sup>2</sup> .                                 |
| • Potlife                | ca. 90 minuten bij 20 °C                                 |
| • Vaste stofgehalte      | >60%   |
| • Verwerkingsviscositeit | 200 mPas (50% toegevoegd water)                          |
| • Persoz hardheid        | 260 ( 7dagen bij 20 °C)                                  |
| • Belastbaar             | na 6 uur beloopbaar. Na 7 dagen vol belastbaar           |

### ONDERGROND- VOORBEHANDELING (BETON)

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf etc. grondig verwijderen door (stofvrij) stralen, borstelen of schuren. Het restvochtpercentage in de beton mag maximaal 10% zijn.

Voor een goede aanhechting van de coating is het van belang dat de ondergrond voldoende druksterkte kent (25 N/mm<sup>2</sup>) en een minimale aanhechtsterkte heeft van 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

### VERWERKING

Beide componenten zeer grondig mengen in de juiste verhouding m.b.v. mechanische mengapparatuur. Gemengd dient te worden tot een homogene structuur wordt bereikt. Hiertoe dient minimaal 3 minuten zorgvuldig gemengd te worden. Hierna kan al mengende water toegevoegd worden tot de juiste verwerkingsconsistentie is bereikt. Maximaal mag 50% water toegevoegd worden. Mengsel overgooien in een nieuwe mengemmer en nog ca. 2 minuten mengen tot een volledig homogeen wit mengsel is verkregen. Het product kan hierna eenvoudig verwerkt worden waarbij navolgende richtlijnen in acht genomen moeten worden:

Mengsel met kwast, roller etc. in **dunne film** op de ondergrond aanbrengen. **Niet nat-in-nat werken voordat verder gewerkt wordt met het aan te brengen coatingsysteem of een eventuele 2<sup>e</sup> laag.** Een ontluchtingstijd van **minimaal 6 uur** aanhouden (Zie tabel wachttijden). Indien gebruik gemaakt wordt van een airless spuitinstallatie dient gebruik gemaakt te worden van een GRACO Mark V (o.g) met een spuittip 043 (minimaal)

### PRODUKTGEGEVENS

#### Verpakking:

Units 5 kg en 10 kg en 25 kg. Afwijkende verpakkingen op aanvraag.



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk  
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk  
Tel: +31-180-410888  
Fax: +31-180-410038  
E-Mail: [info@pakor.nl](mailto:info@pakor.nl)  
Internet: [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl)

**TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION**

## Decofloor WD

**Kleur:**

Component A                      Transparant (lichtgeel)  
Component B                      Wit

**Houdbaarheid:**

Component A                      12 maanden  
Component B                      12 maanden

In gesloten verpakking, droog opgeslagen tussen de +5 °C en +30°C. Het product dient vorstvrij opgeslagen te worden. Bij vervoer dient rekening gehouden te worden dat geen bevroering kan plaatsvinden.

**REINIGING GEREEDSCHAP**

Gereedschap kan worden gereinigd met PAKOR-REINIGINGSMIDDEL A of (warm)water, zolang de massa nog niet is doorgedhard. Zorg hierbij voor voldoende ventilatie.

**VERBRUIK**

Ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm. Gerekend moet worden op een laagdikte van ca. 0,10 mm per aangebrachte laag. De standaard opbouw voor een Decofloor systeem is:

Beton                      Ondergrondbehandeling  
                                    1e laag Decofloor WD, verbruik ca. 0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup>  
                                    Hierna het verkozen Decofloor vloer- of wandcoating systeem

Alle genoemde verbruiken zijn theoretisch en zonder rekening te houden met een meerverbruik door ruwheid, vlakheid en porositeit van de ondergrond. Verder is geen rekening gehouden met materiaalverlies.

**WACHTTIJDEN**

Applicatie Decofloor systemen of Decofloor WD op Decofloor WD

Temperatuur	Minimaal	maximaal
+15	14 uur	48 uur
+20	12 uur	36 uur
+30	6 uur	24 uur

Indien de wachttijden worden overschreden dient het oppervlak wederom licht opgeruwd te worden en dient een nieuwe laag hechtlaag aangebracht te worden. Uiteraard dient ook de hechtlaag vrij te zijn van vet, vuil, stof etc.

Al de genoemde wachttijden zijn benaderingen en kunnen worden beïnvloed door de omgevingscondities. Instrooien van de Decofloor WD is niet mogelijk.

**VOORZORGEN**

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/ of beschermende crèmes. Zie hiervoor ook de veiligheidsbladen van het product.

**VERWERKINGSCONDITIES**

Ondergrond temperatuur                      Minimaal 10°C, maximaal + 30°C (\*)  
Luchttemperatuur                                      Minimaal 10°C, maximaal + 30°C (\*)

(\*)                      Bij afwijkende temperaturen is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze adviseurs. Deze zal u dan informeren over de mogelijkheden.

Lichtvochtige ondergronden impliceert niet dat gewerkt kan worden met vrijstaand water of drukkend vocht. De ondergrond dient winddroog te zijn en het restvochtpercentage dient gemeten te worden. Zie onderstaande waarde.

De in deze datasheet vermelde gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en naar beste geweten samengesteld. Aangezien het uiteindelijke resultaat echter mede bepaald wordt door factoren die buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor op grond van deze datasheet vervaardigd werk.

The information given in this datasheet is based on our extensive experience and composed to our best knowledge. As the final results are influenced also by facts which are not under our control we cannot accept any responsibility for work carried out according to these data.



Touwslagerstraat 13 – 2984 AW Ridderkerk  
Postbus 424 -2980 AK Ridderkerk  
Tel: +31-180-410888  
Fax: +31-180-410038  
E-Mail: [info@pakor.nl](mailto:info@pakor.nl)  
Internet: [www.pakor.nl](http://www.pakor.nl)

**TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION**

**Decofloor WD**

Relatieve luchtvochtigheid	Maximaal 85 % R.L.V.
Dauwpunt	De lucht- en ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C hoger te zijn dan de dauwpunt temperatuur om het risico van condensvorming op het oppervlak te voorkomen.
Ondergrond vochtgehalte	Het restvochtpercentage in de beton mag maximaal 10% bedragen gemeten middels de calcium carbide methode op een diepte van 20 mm onder het betonoppervlak. Verder dient het oppervlak volledig droog te zijn.

**CE MARKERING**

De geharmoniseerde Europese standaard EN 13 813 „Troffelvloeren en gietvloeren - Gietmassa's - Eigenschappen en vereisten“ specificereert vereisten voor gietmassa's voor binnen gebruik van vloerconstructies. Structurele gietvloeren of coatings, bijvoorbeeld diegene die bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze standaard. Zowel kunststervloeren als cementgebonden gietvloeren vallen onder deze specificatie. Ze moeten CE-gelabeld zijn per Annex ZA. 3, Tabel ZA. 1.1 of 1.5 en 3.3 en voldoen aan de vereisten van het gegeven mandaat van de Construction Products Directive (89/106).

**TRANSPORT EN VEILIGHEID**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

**KENNISGEVING**

Alle leveringen geschieden onder de algemene voorwaarden van PAKOR-Bouwspecialiteiten BV (PBS). PBS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het beoogde gebruik van het geleverde materiaal en eventueel gegeven advies.