

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

Touwslagerstraat 13
2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK
Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
E-Mail: info@pakor.nl

CHEMISCHE BESTANDHEIDSLIJST

	Lijm Thix UPK	Lijm Thix VEK	Lijm Thix VPK	Furadur	Asplit CL	Asplit VP 788	Hoechst HB	Lijm-Thix 412	Voegmortel 3C	Voegmortel WA	Troffelvoer VE	Gietvoer VES	Polyglass VEF	Membraan PTB	Membraan EP/SL	Membraan PU/SL	Laminaat 412/VEL	Laminaat 412/UP	Laminaat 412/EP	Laminaat 412/FU	Rhepanol ORG	Coating 412EN	Coating 412	Gietvloer 412	Troffelvoer 412	Slijtlaag TV412	Slijtlaag TV	Gietvloer PU275	Covercrete HDB	Covercrete WR	Covercrete SRT	Covercrete SL			
Aardolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Accuzuur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aceton	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Aluminiumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aluminiumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniak opl. 5%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniak opl. 25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumcarbonaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumcyaanide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumfosfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumpersulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ammoniumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Azijnzuur 10%	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	o	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	-	o	x	x	x	x	x	
Azijnzuur 30%	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azijnzuur 50%	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azijnzuur 100%	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bariumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bariumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Barnsteenzuur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Benzeen	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	o	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x
Benzoëzuur	x	x	x	x	x	x	o	o	o	x	x	x	o	o	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	x	n	n	n	n	n
Bier	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bietensap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bleekloog	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Boorzuur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Borax	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumbisulfiet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumchloraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumformiaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumhydroxide (verz. opl)	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Calciumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chloordioxide (0,5%)	x	x	o	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	o	x	x	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chloorkalk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chloorwater (verz.)	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chloroform	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroomzout	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chroomzuur 10%	x	x	o	o	o	x	-	-	-	-	x	x	x	o	-	o	x	x	-	o	-	x	o	o	o	o	o	-	o	x	x	x	x	x	x
Chroomzuur 25%	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	o	o	o	-	-	o	o	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

Touwslagerstraat 13
2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK
Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
E-Mail: info@pakor.nl

CHEMISCHE BESTANDHEIDSLIJST

	Lijm Thix UPK	Lijm Thix VEK	Furadur	Asplit CL	Asplit VP 788	Hoechst HB	Lijm-Thix 412	Voegmortel 3C	Voegmortel WA	Troffelvoer VE	Gietvoer VES	Polyglass VEF	Membraan PTB	Membraan PU/SL	Membraan EP/SL	Laminaat 412/VEL	Laminaat 412/UP	Laminaat 412/EP	Laminaat 412/FU	Rhepanol ORG	Coating 412EN	Coating 412	Gietvloer 412	Troffelvoer 412	Slijtlaag TV412	Slijtlaag TV	Gietvloer PU275	Covercrete HDB	Covercrete WR	Covercrete SRT	Covercrete SL
zwavelzuur 2%	x	x	-	o	o	x	-	-	-	x	x	x	o	o	x	x	x	x	x	-	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x
Citroenzuur	x	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	o	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x
Cresol	o	o	o	o	x	x	-	-	-	o	o	o	-	-	-	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Dibutylphthalaat	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	o	x	n	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Dierlijke oliën	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x
Diocetylphthalaat	x	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	n	o	o	x	x	x	-	-	x	x	x	x
Ethanol	x	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	-	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	-	-	x	x	x	x
Ethanol-water 1:1	x	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	-	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o	-	-	x	x	x	x
Ethylacetaat	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Etstmiddel 15% HN03 + 4% HF	-	x	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	o	o	o	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Fenol 10%-ig	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	o	x	o	-	-	x	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Fenol opl. (1% water)	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ferricyaankalium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ferrocyaankalium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fluorwaterstofzuur 5%	o	x	x	x	x	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	o	o	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Fluorwaterstofzuur 30%	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Formaldehyde opl. 10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fosforzuur 85%	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Glucose	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glycerine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glycol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heptaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Hexaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Hydrochinon-water 1:1	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	n	o	o	x	x	x	o	x	x	x	x	x
IJzerchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IJzersulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Isopropylalcohol	o	o	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	o	-	-	x	o	x	x	x	x	o	o	o	o	-	-	x	x	x	x
Kaliumbicarbonaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumbichromaat 10%	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Kaliumbromide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumcarbonaat	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumchloraat (water)	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumchromaat	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Kaliumcyanide	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumfosfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumhydroxide 10%	x	x	o	x	x	-	x	x	o	x	x	x	x	o	x	o	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x
Kaliumnitraat	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Kaliumperchloraat	x	x	x	x	x	n	n	n	n	x	x	x	n	n	x	x	x	n	x	x	n	n	n	n	n	n	x	x	x	x	x
Kaliumpermanganaat	x	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Kaliumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaliumsulfide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kalkmelk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Keukenzoutoplossing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

CHEMISCHE BESTANDHEIDSLIJST

Touwslagerstraat 13
2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK
Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
E-Mail: info@pakor.nl

	Lijm Thix UPK	Lijm Thix VEK	Furadur	Asplit CL	Asplit VP 788	Hoechst HB	Lijm-Thix 412	Voegmortel 3C	Voegmortel WA	Troffelvoer VE	Gietvoer VES	Polyglass VEF	Membraan PTB	Membraan EP/SL	Membraan PU/SL	Laminaat 412/VEL	Laminaat 412/UP	Laminaat 412/EP	Laminaat 412/FU	Rhepanol ORG	Coating 412EN	Coating 412	Gietvloer 412	Troffelvoer 412	Slijtaag TV412	Slijtaag TV	Gietvloer PU275	Covercrete HDB	Covercrete WR	Covercrete SRT	Covercrete SL
Kiesolfluor-waterstofzuur 10%	o	x	o	x	x	-	-	-	-	x	x	x	-	-	o	x	x	x	o	x	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Kobalnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kokosvetzuur	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kooldioxide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kooloxide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Koperacetaat	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kopersulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwikzilver	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwikzilverchloride	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	n	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Kwilzilvernitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lijnolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limonde	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Loodacetaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Loodnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o
Lysol	o	o	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	o	o	x	o	o	x	n	o	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x
Machine-olie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Magnesiumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Magnesiumbisulfiet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Magnesiumnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Magnesiumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maleinzuur	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	o	x	x	x	o	x	x	-	-	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x
Mangaanchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mangaannitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mangaansulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Margarine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Melk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Melkzuur 2%	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	o	x	x	o	x	x	o	o	o	o	o	o	-	o	x	x	x	x
Mengzuur	o	x	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	o	o	o	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Meststof	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Methanol	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	-	x	x	o	x	x	-	-	o	o	o	-	-	x	x	x	x	x
Methanol-water 1:1	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	o	-	x	x	o	x	x	o	o	o	o	o	o	-	-	x	x	x	x
Methyleenchloride	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Mierenzuur 1%	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	o	o	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x
Mierenzuur 5%	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	o	x	x	o	x	x	-	-	o	o	o	-	o	x	x	x	x	x
Mierenzuur 10%	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Mierenzuur 30%	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Mierenzuur 80%	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Mineraal water	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Minerale oliën	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumacetaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumbichromaat	x	x	n	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	n	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Natriumbisulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumbisulfiet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumbromide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

CHEMISCHE BESTANDHEIDSLIJST

Touwslagerstraat 13
2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK
Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
E-Mail: info@pakor.nl

	Lijm Thix UPK	Lijm Thix VEK	Lijm Thix VPK	Furadur	Asplit CL	Asplit VP 788	Hoechst HB	Lijm-Thix 412	Voegmortel 3C	Voegmortel WA	Troffelvoer VE	Gietvoer VES	Polyglass VEF	Membraan PTB	Membraan EP/SL	Membraan PU/SL	Membraan 412/VEL	Laminaat 412/UP	Laminaat 412/EP	Laminaat 412/FU	Rhepanol ORG	Coating 412EN	Coating 412	Gietvloer 412	Troffelvoer 412	Slijtlaag TV412	Slijtlaag TV	Gietvloer PU275	Covercrete HDB	Covercrete WR	Covercrete SRT	Covercrete SL
Natriumcarbonaat	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumchloraat	x	x	x	x	x	x	o	o	o	x	x	x	x	o	o	x	x	x	o	x	x	x	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x
Natriumchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumcyanide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumfosfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumhydroxide 10%	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Natriumhydroxide 50%	x	x	x	o	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	o	o	o	o	
Natriumhypochloriet	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Natriumnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumnitriet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumperchloraat	x	x	x	x	x	o	o	o	x	x	x	o	o	x	x	x	o	x	x	x	x	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x
Natriumsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumsulfide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x
Natriumsulfiet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumtartraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natriumthiosulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nikkelchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nikkelnitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nikkelsulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nitr.-gassen-dampen	x	x	-	n	n	n	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x
Nitrobenzeen	-	-	x	o	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n
Nitrosylzwavelzuur	-	-	-	-	-	x	-	-	-	o	o	o	-	-	-	o	o	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n
Oliezuren	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	o	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Oxaalzuur	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	o	o	x	x	x	x	x	o	o	x	x	x	o	o	x	x	x	x	x
Parafine olien	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Parafine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Perchloorethyleen	-	-	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	o	-	x	-	x	x	-	o	o	o	o	o	o	-	x	x	x	x	x	
Petroleum	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	x	x	-	o	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	
Phthaalzuur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plant aardige oliën	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pyridine	-	-	o	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n
Ricinus olie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Salicylzuur	x	x	x	x	x	o	o	o	x	x	x	o	o	x	x	x	o	x	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x
Salpeterzuur 10%	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	o	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	o	x	x	x	x	x
Salpeterzuur 20%	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Salpeterzuur 30%	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Salpeterzuur 40%	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
Salpeterzuur 65%	o	o	-	-	-	x	-	-	-	o	o	o	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o
Siliconenolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Smeerolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Smeervet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Soda oplossing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Stookolie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suiker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terpentine	x	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	-	x	x	x	x	-	o	o	o	o	o	-	-	x	x	x	x	x	x

TECHNISCHE INFORMATIE/TECHNICAL INFORMATION

Touwslagerstraat 13
2984 AW Ridderkerk
Postbus 424 -2980 AK
Ridderkerk
Tel: +31-180-410888
E-Mail: info@pakor.nl

CHEMISCHE BESTANDHEIDSLIJST

	Lijm Thix UPK	Lijm Thix VEK	Furadur	Asplit CL	Asplit VP 788	Hoechst HB	Lijm-Thix 412	Voegmortel 3C	Voegmortel WA	Troffelvoer VE	Gietvoer VES	Polyglass VEF	Membraan PTB	Membraan EP/SL	Membraan PU/SL	Laminaat 412V/EL	Laminaat 412/UP	Laminaat 412/EP	Laminaat 412/F/U	Rhepanol ORG	Coating 412EN	Coating 412	Gietvloer 412	Troffelvoer 412	Slijtaag TV412	Slijtaag TV	Gietvloer PU275	Covercrete HDB	Covercrete WR	Covercrete SRT	Covercrete SL
Tetrachloorkoolstof	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tolueen	-	-	x	x	x	x	o	o	-	x	x	x	o	-	-	x	-	x	x	-	o	o	o	o	o	-	-	x	x	x	x
Trichloorethaan	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Trichloorethyleen	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Trinatriumfosfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vissappen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vruchtensap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Water	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wijn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wijnzuur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Xyleen	-	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Zeewater	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zilvernitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zinkchloride	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zinknitraat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zinksulfaat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zoutzuur 10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x
Zoutzuur geconc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Zwavelammonium opl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	n	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x
Zwaveldioxide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zwavelwaterstof	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zwavelzuur 10%	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zwavelzuur 20%	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x
Zwavelzuur 40%	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x	x
Zwavelzuur 60%	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	-	o	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	-	o	x	x	x	x	x
Zwavelzuur 80%	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	o	-	-	x	x	-	x	x	x	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o
Zwavelzuur 90%	o	o	x	o	o	x	-	-	-	o	o	-	o	-	-	-	o	-	o	o	x	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o
Zwavelzuur geconc.	-	-	o	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o

resultaat echter mede bepaald wordt door factoren die buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor op grond van deze datasheet vervaardigd werk.

The information given in this datasheet is based on our extensive experience and composed to our best knowledge. As the final results are influenced also by facts which are not under our control we cannot accept any responsibility for work carried out according to these data.